SurfaPore Wet Look

Imperméabilisant à base d'eau pour surfaces poreuses ou absorbantes avec effet mouillé

Description du produit

SurfaPore Wet Look WB est un produit imperméabilisant à base d'eau, spécialement développé pour l'imperméabilisation et la protection efficaces des pierres naturelles telles que Karystos, Pelion, mais aussi des surfaces structurelles, telles que les mortiers de ciment, le béton apparent, les enduits, le marbre non poli, les sols estampés et les pavés. En raison de sa composition spéciale, la pénétration du matériau est obtenue sur les surfaces appliquées, ce qui donne un aspect mouillé, tout en permettant la respirabilité sur les surfaces modifiées.

Recommandation d'utilisation

Idéal pour imperméabiliser les pierres naturelles et rehausser leurs couleurs naturelles, donnant un aspect « mouillé ». Il s'applique sur les marbres non polis après essai, et est idéal pour les surfaces poreuses, verticales ou horizontales, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Avantages

- Ravive et améliore l'aspect naturel, donnant l'apparence d'être "mouillé"
- Perméabilité – Composition inorganique exempte de résines, évitant la formation d'un film
- Ne rend pas la surface (plus) glissante
- Haute pénétration et durabilité contre: le gel, l'humidité, les rayons UV, les intempéries
- Forte imperméabilité
- Empêche la croissance des champignons, lichens, mousses et moisissures

Caractéristiques techniques

Phase ▶ Suspension aqueuse

Aspect ▶ Laiteux

Densité ▶ 1,00± 0,05 g/cm3

Température d'utilisation ▶ A partir de 5°C à 35 °C

Temps de recouvrement ▶ 1,5-2,5 heures à 20 °C

pH ▶ 6.8± 0,5

Temps d'écoulement (Coupe Ford N04) ▶ 11,6 s

Rendement ▶ 8 à 15 m²/ L dépend fortement de l'absorption du support

(*) En fonction du pouvoir absorbant de la surface et du mode d'application
(**) en fonction de l'humidité relative dans l'air et de l'humidité de surface du support

Préparation du support

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile, de graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Les défauts, tels que les grandes fissures, doivent être réparés avant d'appliquer le matériau. Enlevez toute formation de moisissure ou d'algues avec DeSalin AM.

Mode d'emploi

Bien agiter le contenant avant utilisation. S'applique sans dilution sur surfaces sèches au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Deux couches sont recommandées pour un meilleur résultat possible, en particulier sur les surfaces poreuses, la deuxième couche étant appliquée alors que la première est encore fraîche. Enlever l'excédent de matière 15 minutes après l'application. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité ambiantes. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.
Pour les surfaces extrêmement poreuses, telles que les pavés ou les matériaux cimentaires, il est recommandé d'appliquer au préalable une ou deux couches de SurfaPore C, afin de sceller la surface. Laissez durcir pendant au moins 24 heures avant d'appliquer deux couches de SurfaPore Wet Look. La deuxième couche de SurfaPore Wet Look doit être appliquée une demi-heure après la première.

Conditionnement

- Bouteille en plastique 1 L
- Bidon plastique de 3 L, 10 L, 20 L

Santé et sécurité

Lisez l'étiquette du produit avant utilisation. Il est recommandé de lire les spécifications techniques ainsi que la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur le site Internet www.nanosources.fr ou sur demande en contactant
NanoSources par e-mail: contact@nanosources.fr, ou par téléphone au (+33) 04 68 59 99 25.

Stockage

Stocker dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit bien ventilé, à une température de +5°C à 35°C, à l'abri du soleil et du gel.

Remarque: les brochures techniques et les recommandations pour l'utilisation des produits NanoSources sont basées sur des connaissances scientifiques, des études en laboratoire et notre longue expérience. Les informations visées doivent être considérées comme indicatives et soumises à un examen continu en fonction des circonstances et de l'application pratique. L'adéquation du produit doit être considérée dans tous les cas pour chaque utilisation spécifique et l'utilisateur final assume l'entière et exclusive responsabilité de tout effet indésirable pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit. La publication de ce bulletin technique invalidera toute autre version antérieure du même produit. Pour plus d'informations, contactez NanoSources : contact@nanosources.fr